

TSW-100
SU BAZLI SİM TUTKALI

- Tekstil baskı uygulamalarında kullanılan su bazlı şeffaf sim tutkalıdır.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.
- Yıkama testleri baskı yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Pasta
Koku	-	Karakteristik
Film rengi	-	Şeffaf
Yoğunluk	g/ml	1,00
Viskozite (IKA, me-vi, sp:11, 3 rpm, 25 °C)	mPa.s	100.000-110.000
Parlama noktası	°C	>100
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Patlama riski	-	Patlayıcı değildir

UYGULAMA YÖNTEMİ

- TSW-100, belirli oranlarda sim ile karıştırılarak kullanılır.
- Tekstile uygulandıktan sonra 140-150 °C sıcaklıkta 1,5-2,5 dk fikse edilmelidir. Parlaklık ve şeffaflığı artırmak için daha yüksek sıcaklığa çıkılabilir veya fikse süresi uzatılabilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar ve araç-gereçler su ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 5-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar