

## TVP-YK

### Plastisol Bazlı Yüksek Kalıp Tutkalı

- Serigrafi baskıya uygun plastisol bazlı yüksek kalıp varak tutkalıdır.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.

| ÖZELLİK                                    | BİRİM | DEĞER              |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|
| Görünüş                                    | -     | Pasta              |
| Koku                                       | %     | Karakteristik      |
| Yoğunluk                                   | g/ml  | 1,20-1,30          |
| Viskozite (IKA me-vi, sp:12, 1 rpm, 25 °C) | mPa.s | >1.000.000         |
| Parlama noktası                            | °C    | >196               |
| Suda çözünürlük                            | -     | Çözünmez           |
| Patlama riski                              | -     | Patlayıcı değildir |

### UYGULAMA YÖNTEMİ

- TVP-YK tekstile uygulandıktan sonra 150-160 °C'de 1,0-1,5 dk fikse edilmelidir.
- Varak baskısı 150-170 °C'de, 4-6 basınçta ve 15-20 saniyede yapılmalıdır. En iyi sonuç 163 °C baskıda elde edilir.
- Baskı süresi ve sıcaklığı varakların sertliğine göre artırılabilir veya azaltılabilir.
- 27T - 43T numaralı ipekten yapılmış şablonların kullanılması önerilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar ve araç-gereçler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 10-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

### AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar