

## TVS-100

### Solvent Bazlı Varak Tutkalı

- Gravür baskı tekniğine yönelik solvent bazlı poliüretan tutkaldır.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.

| ÖZELLİK           | BİRİM | DEĞER                     |
|-------------------|-------|---------------------------|
| Görünüş           | -     | Hafif sarı sıvı           |
| Koku              | %     | Karakteristik             |
| Film rengi        | -     | Şeffaf                    |
| Yoğunluk          | g/ml  | 1,00-1,05                 |
| Viskozite (25 °C) | mPa.s | 10.000-20.000             |
| Kaynama noktası   | °C    | >80                       |
| Parlama noktası   | °C    | -7                        |
| Suda çözünürlük   | -     | Çözünmez                  |
| Alevlenirlik      | -     | Yüksek derecede yanıcıdır |

### UYGULAMA YÖNTEMİ

- TVS-075 (çapraz bağlayıcı/sertleştirici), TVS-05 (katalizör/hızlandırıcı) ve MEK kullanılarak çeşitli reçeteler uygulanabilir.
- Karışım (TVS-100 & TVS-075 & TVS-005) gravür silindir ile varağın arkasında uygulanır ve 60-80 °C'de yarı kurutulur.
- 120-150 °C'de kalenderleme ile tekstil yüzeyine varak baskı yapılır.
- Reaksiyon (kürleme), 50-80 °C sıcak odada 24-48 saat içinde tamamlanmalıdır.
- Kürleme tamamlandıktan sonra varağın taşıyıcı filmi ayrılır.
- TVS-100, iyi havalandırılmış ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde saklanmalıdır. Kabı serin tutun ve ağzını sıkıca kapatın.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

### AMBALAJ

- 60 kg plastik ambalajlar