

TVW-FX

Su Bazlı Flexcoat Varak Bideri

- Deri sıcak baskı uygulamalarında kullanılan su bazlı biderdir. Püskürtme için uygundur.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.
- Yıkama testleri varak baskı yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Düşük viskoziteli sıvı
Koku	-	Karakteristik
Film rengi	-	Şeffaf
Yoğunluk	g/ml	1,00-1,05
pH	-	7,0-7,5
Kaynama noktası	°C	>100
Suda çözünürlük	-	Karışabilir
Patlama riski	-	Patlayıcı değildir

UYGULAMA YÖNTEMİ

- Fiksedenden sonra flexcoat baskı 110-115 °C'de 6-8 bar basınçta yapılmalıdır.
- TVW-FX, 5-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg, 20 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar